

WAKOL D 408 Adhesivo unilateral

Información técnica

Ámbito de aplicación

Adhesivo de dispersión para la instalación de pavimentos de PVC, grabado químico, losetas de cuarzo-vinilo así como pavimentos textiles con soporte de látex ó TR sobre soleras absorbentes en instalaciones interiores.

Características especiales

* Adecuado para sillas de ruedas

* Sin disolventes*

* sin disolventes según la definición de TRGS 610

* adecuado para calefacción por subsuelo

* corto tiempo de espera

Datos técnicos

Materia prima: dispersión acrílica
Limpieza: agua, antes de que seque
Aplicación: con espátula dentada , TKB A2 para PVC y grabado químico ó TKB A2 ó B1 para textiles.
El dentado depende de la estructura del backing y tiene que lograr una impregnación completa de éste.
Consumo: aprox. 300-450 gr/m², dependiendo del soporte y el pavimento
Tiempo de espera: 10-20 minutos dependiendo del dentado, pavimento y solera
Tiempo de trabajo: aprox. 15-30 minutos
Temperatura almacenamiento: superior a + 5 °C, sensible al congelamiento
Clasificación peligrosidad: Giscode D 1

Solera

La solera así como las condiciones climáticas de la obra deben corresponder con las exigencias de la norma DIN 18 365. La solera debe ser lisa, seca, firme, libre de grietas, sin suciedad, grasas ni restos de pegamentos.

Soleras no absorbentes o no niveladas deben ser tratadas con la correspondiente pasta alisadora de WAKOL. Deberán tenerse en cuenta las especificaciones técnicas correspondientes a las imprimaciones y pastas niveladoras.

Aplicación

Remover bien el adhesivo antes de utilizar. Aplicar regularmente con la espátula dentada adecuada sobre la solera, evitando la formación de charcos. Colocación del pavimento tras el tiempo de espera indicado y frotar bien. Después de un corto periodo de tiempo volver a frotar.

Información importante

No trabajar con temperaturas inferiores a +15°C. En caso de frío atemperar antes las estancias.

Para la instalación de losetas de PVC Homogéneo ó pavimentos Mipolan S y construcciones similares utilizar WAKOL D 941 ó WAKOL D 3317. Para instalar grabado químico con soporte de espuma sobre tableros V 100 utilizar solamente el adhesivo WAKOL D 3317.

Nosotros garantizamos el mantenimiento uniforme de la calidad de nuestros productos. Todas nuestras informaciones se basan en nuestros ensayos y en la experiencia práctica a lo largo de muchos años y se basan en las condiciones de las normas vigentes. La variedad de materiales y las diferentes condiciones de cada obra que nosotros no podemos controlar, pueden condicionar el resultado final. Por ello recomendamos realizar pruebas en casos extremos. Hay que tener en cuenta las indicaciones de instalación de los fabricantes de pavimentos y las normas existentes. En cualquier caso estamos a su disposición para cualquier consulta técnica.

Esta información técnica de 16.08.2005 invalida las versiones anteriores.